

Kort om pakketape med trykk

Logo bør ikke legges helt ut i kant av tapen da det av produksjonsmessige årsaker kan hende at kapping av rullene forskyves noe under produksjonsprosessen. En må også forholde seg til et toleransenivå på +/- inntil 1,5mm på bredde på tape. En bør grunnet ovennevnte beregne minimum 4 mm luft over og under trykket. Likeledes må man kunne tolerere et avvik på ca 1,5mm ujevnhet i opprulling på kjernen.

Ved trykking av flere farger, og især ved trykking av elementer som går i hverandre, kan fargene blø noe i hverandre. Dersom selve trykket består av ujevn fylling med f.eks en stor heldekkende firkant, med etterfølgende mindre tekst, kan det av produksjonsmessige faktorer føre til at teksten kan se ut til å få en kantlinje. I enkelte tilfeller kan man redusere risikoen for dette ved å gjøre mindre endringer i utformingen.

PP/PVC kan leveres med brun, hvit og transparent bunn som standard. Merk at selve folien er transparent og det er selve limet som skaper fargen.

Dersom annen bunnfarge ønskes kan dette trykkes på tapen. Merk at man da vil få et mellomrom på ca 2mm i tapens bunnfarge mellom hver repetisjon. Dersom man ønsker en sort logo/tekst med en lysere bunnfarge, kan vi levere dette uten dette mellomrommet. Et slikt trykk betinger at man kan godta en vesentlig høyere klisjekostnad på ca kr 3000,- (kragetrykk). Denne klisjeen har en holdbarhet på kun 6 mnd før den må benyttes på nytt. En standardklisje har ikke denne begrensningen og kan benyttes flere ganger med flere års mellomrom.

Merk at tape for best mulig holdbarhet bør oppbevares mørkt og ikke i sollys. Lagres i egen emballasje, i tørre omgivelser uten sterke kjemikalier og avgasser/løsemidler. Temperatur under 30 celsius grader! Dersom tape har ligget kaldt bør den ikke benyttes før den innehar normal romtemperatur på over 10 celsius grader.

Kald, støvete og fuktig emballasje reduserer vedheft. Enkelte kartonger i returpapp kan også føre til dårligere vedheft. Merk at all tape ikke oppnår umiddelbar vedheft, men fungerer på lik linje som annet lim og trenger litt tid for å oppnå maks heft.

